



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TANGIT® PVC & CONDUIT

FÓRMULA AZUL

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tangit® PVC & Conduit es una soldadura base solvente de viscosidad media formulado con resinas de Cloruro de Polivinilo que permite obtener uniones de gran resistencia y muy duraderas en tuberías y accesorios de PVC rígido con diámetros máximos de 4 pulgadas, cédula 40.

2 CERTIFICACIONES

Cumple con la norma **ASTM D-2564** en uso de cementos base solvente para tuberías y conexiones hechas de **PVC** rígido.

3 CAMPOS DE APLICACIÓN

Tangit® PVC & Conduit está recomendado para:

- › Pegado en tuberías de PVC rígido de tipo sanitario destinadas para sanitario, bajantes de agua y algunas otras aplicaciones con este tipo de elementos.
- › Pegado en tuberías de PVC rígido de tipo Conduit para la protección de cableado eléctrico.
- › Pegado de tuberías para agua potable.

4 PRINCIPALES BENEFICIOS.

- › Su presentación en color azul mejora la visibilidad durante la aplicación, proporciona un mejor control de la aplicación de adhesivo y facilita la verificación visual de un sello adecuado.
- › Proporciona alta adherencia.
- › Rápido secado para una mayor velocidad de trabajo en tuberías de diámetros máximo de 4".
- › No requiere de uso de primer para su aplicación.
- › No contiene tetrahidrofurano (THF).
- › Adquiere excelente resistencia química y mecánica. No conduce la electricidad.
- › Mayor viscosidad, menos riego y mayor cantidad de sólidos y excelente fuerza de pegado

5 INFORMACIÓN TÉCNICA

Características Físicas:

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACIONES
Olor	MER-003	A solvente
Apariencia (Consistencia)	MER-003	Líquido con viscosidad media
Color	--	Azul
Densidad, g/cm ³	ASTM E-12	0.870 a 0.890
Temperatura de aplicación, °C	--	5 a 30
Contenido de sólidos, %	--	15 a 17
Presión soportada en tubería de 2 in SCH 80 (2 horas aplicado)	ASTM D-2564	400 28
En PSI		
En Kg/cm ²		
Temperatura de servicio, °C	--	5 a 60
VOC's, g/L	--	742.08

Nota:

Las propiedades descritas en la tabla anterior fueron determinadas a condiciones controladas de 23 a 25 °C y 50 % de humedad relativa por lo que cualquier variación a éstas, podría afectar los valores que se indican.

ASTM: American Society for Testing and Materials

MER: Método Interno Henkel





FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

› TANGIT® PVC & CONDUIT

FÓRMULA AZUL

6 INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Tangit® PVC & Conduit viene listo para ser usado:

Preparación de superficie:

- › Cortar a la longitud deseada el tubo de PVC rígido y en ángulo recto. Puede emplear un cortador para tubo de PVC rígido o una segueta.
- › Eliminar con la ayuda de un paño de algodón humedecido con acetona los aceites, grasas, polvo o cualquier contaminante que pudiera afectar la adherencia en los bordes de los tubos y/o accesorios de PVC rígido donde va a realizar el pegado.

Aplicación:

- › Agitar vigorosamente el producto por 5 segundos.
- › Abrir el recipiente del adhesivo y tomar la tapa de este ya que es donde se encuentra la borla aplicadora.
- › Aplicar una capa uniforme de adhesivo **Tangit® PVC & Conduit** en los bordes de los tubos y/o accesorios a pegar.
- › unir las piezas hasta que haya llegado al tope de la conexión y hacer un giro de 45 grados
- › Limpiar la boquilla del envase del adhesivo para retirar excesos y cerrar el envase después de cada uso.

Importante:

El tiempo de secado y curado varía dependiendo de la cantidad de adhesivo aplicado y de las condiciones ambientales que se presenten al momento.

7 NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES.

- › Mantener el recipiente tapado el mayor tiempo posible entre aplicación y aplicación para evitar que no se seque.
- › Es importante limpiar de inmediato las herramienta-sutilizadas con acetona pura o antes de que el adhesivo seque.
- › No es recomendable aplicarlo en sustratos de polietileno, polipropileno, ni politetrafluoroetileno (PTFE).
- › Una vez lograda una unión con el adhesivo, será imposible removerlo, en consecuencia, deberá cortar la tubería o segmento que desee corregir.
- › Para tuberías flexibles, se sugiere realizar pruebas de acuerdo con su necesidad, sin embargo, el adhesivo no podrá ofrecer los mismos resultados y beneficios que con tuberías de PVC rígido.
- › No emplear el adhesivo si este ha adquirido un aspecto gelatinoso.
- › No es recomendable utilizar este producto para tuberías que vayan a utilizarse con aire o gases comprimidos.
- › no aplicar el adhesivo en inmersión constante ya que esto puede afectar el contacto del adhesivo en la superficie del tubo o accesorio.
- › No aplicar este producto en tuberías de PVC rígido que se encuentren inmersas o con flujos continuos de agua.
- › Esperar 30 minutos para mover las piezas pegadas.
- › Para limpiar el exceso de adhesivo de la tubería y/o accesorios, hacerlo con la ayuda de un paño limpio y seco; durante esta limpieza, es importante no mover las piezas pegadas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

› TANGIT® PVC & CONDUIT

FÓRMULA AZUL

8 PRECAUCIONES

- › Mantener fuera del alcance de los niños.
- › Evitar cualquier fuente de ignición durante la aplicación de adhesivo.
- › Aplicar en lugares bien ventilados ya que la exposición continua a los vapores de los solventes del adhesivo, pueden generar somnolencia o vértigo.
- › En caso de intoxicación por inhalación e ingestión, trasladar a la persona a un lugar ventilado, no producir el vómito y llevar el paciente al médico.
- › Para más información, consultar la hoja de datos de seguridad del producto.

Las instrucciones y recomendaciones que damos en la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia técnica aplicada en laboratorio. Sin embargo, como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo con sus necesidades. Ante cualquier duda, dirigirse al departamento de servicio técnico **800 024 0660**.

9 PRESENTACIONES Y ALMACENAMIENTO.

Presentación	<ul style="list-style-type: none"> › 1 caja con 120 tubos comprimibles con 50 ml › 1 caja con 24 latas con 125 ml › 1 caja con 24 latas de 240 ml › 1 caja con 12 latas de 475 ml <p>Disponible en color azul.</p>
Almacenaje	<ul style="list-style-type: none"> › Conservar en un lugar seco y fresco, protegerse de los rayos solares y mantener a una temperatura entre 5 y 35 °C
Caducidad	<ul style="list-style-type: none"> › 24 meses en su envase original y sin abrir.
Estiba Máxima	<ul style="list-style-type: none"> › 9 cajas por cama con 120 tubos con 50 ml y en 4 camas por pallet para una altura máxima de 1.170 m › 12 cajas por cama con 24 latas con 125 ml y en 12 camas por pallet para una altura máxima de 1.390 m › 16 cajas por cama con 24 latas con 240 ml y en 5 camas por pallet para una altura máxima de 1.180 m › 12 cajas por cama con 12 latas con 475 ml y en 8 camas por pallet para una altura máxima de 1.250 m